



Sementer

Asbjørn Jokstad

Institutt for klinisk odontologi

Universitetet i Oslo

Historikk

1878 Rostaing, Tyskland
1955 Buonocore, USA
1982 Nakabayashi, Japan
1990 G-C, Japan
1994 DeTrey, England

Sink-fosfatsement
Syreets-teknikk
Hybrid-sjikt i dentin (Clearfil)
Plastforsterket GIC (Fuji IIIC)
Karboksylsyre-plast (Dyract)

Faktorer som påvirker sementretensjon



1. Sementens sammensetning og egenskaper

Zinkfosfatsement, Glass-ionomersement,
Komposittsement

EBA-sement (aluminiumforsterket),
Polykarboksylatsement

2. Retensjonsfaktorer, influert av bearbeiding

Trykk og strekkstyrke
Elastisitetsmodul

Faktorer som påvirker sementretensjon



3. Retensjonsfaktorer i kavitten

Konvergensvinkel

Prepareringsareal

Overflateruhet


4. Andre retensjonsfaktorer

Stivhet i innlegg og tannvev

Termisk ekspansjonskoeffisient

Tyggekrefter hos pasienten

Faktorer som påvirker sementretensjon



5. Initierende og permanente obturasjonsevne

Appliserings teknikk - øydannelse


Motstand mot oppløsning

pH-avhengighet

Abrasjon

Oksygeninhibisjon

Faktorer som påvirker sementretensjon



6. Biologiske effekter av sement

Emalje- eller dentinetsing

Bactericide egenskaper

Pulpairritasjon

Dentintykkelse

Dentinkanaler, kvalitet på temporær fylling

Bakterie-species i kavitet

Immunitetsreaksjon i pulpa

Regenerasjonsevne i pulpa

Faktorer som påvirker sementretensjon



7. Sementfilm-tykkelse

Prepareringsutforming

Konvergensvinkler

Sementegenskaper

Viskositet

Sementeringsteknikk

Innleggets adaptasjon

Preparering, Avtrykk, Modell- spacer

Voks, Investering, Støp - stripping, sandblåsing

Sementerings-seansen

Trykk, Vibrasjon

Faktorer som påvirker sementretensjon



8. Behandling av tannoverflate/innlegg

Valg av rengjøringsmiddel

Komplett fjerning av eugenol (kritisk ved kompositsement)

Tørrblåsing av overflaten


Overflatebehandling av innlegg

Håndtering av sementen

Applisering av sementen

Borttagning av sementoverskudd

Parametre ved sementering av indirekte restaurering



Parametre ved sementering av indirekte restaurering

Tann

Sement

Restaurering

Emalje &
dentin?

Overflate-
ruhet

Overflatebearbeiding?

Overflatebehandling tann


Alternativ 1

1. Pimpsten → vask → tørreligg → appliser sement

Alternativ 2

- 1.a. Pimpsten → vask → tørreligg → ets → skyll → prime → herde
- b. Bearbeid metalloverflate
→appliser sement

Binding til tannvev



Vannbasert sement

- Emalje: Ingen (rent mekanisk)
- Dentin: Ingen (rent mekanisk)

Polymersement & glassiononomersement

- Emalje: Utmerket
- Dentin: Usikker

Parametre ved sementering av indirekte restaurering

Tann

Sement

Restaurering

Håndterings-
egenskaper?

Sementtype?

Adhesjon

Tykkelse

Styrke

Struktur

Sementer - inndeling

Inndeles i to hovedgrupper: de *vannbaserte* og de *polymerbaserte*, med forskjellige egenskaper og bruksområde.

Vannbaserte sementer baseres på mekanisk retensjon

Polymerbaserte brukes til limretensjon etter overflatebehandling av restaurering og tann, inklusiv bruk av dentinadhesiver.

Det er også markedsført materialer som kjemisk sett befinner seg i en “gråsone” mellom disse to hovedgruppene.

Sementer - kan inndeles etter

Kjemi

Vannbasert - Hybrid - Polymer

Adhesjon Dentin - Legering

Arbeidstid

Biokompatibilitet

Fasthet

Filmtykkelse

Fluorinnhold


Løselighet

pH

Retensjonsevne

Termisk isolasjon

Tettevne



Sementtyper - vannbaserte



PhosphaCEM IC



Sementtyper - glassionomer



Sementtyper- polymere


| Sementbasis | Hovedfordeler | Hovedproblem | Tiltak |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Polymer uten fyllstoff | Lav oppløsning Adhesjon? | Teknikkfølsom, ingen historikk | Fuktkontroll |
| 2. Polymer med fyllstoff | Lav oppløsning | Teknikkfølsom, pulpaskader? | Adhesiv, fuktkontroll |
| 3. Glassionomertilført polymer ('Compomer') | Lav oppløsning, Fluor? | Fuktabsorpsjon, ingen historikk | Ikke til helkeram |

Sementtyper- polymere 1/3

| PRODUKT | PRODUSENT | TYPE | LAGER-TID (ÅR) | SAMMENSETNING | STIV-TID (MIN) | FAR GEF |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--|-------------------|------------|
| Dyract Cem ^{plus} | Dentsply | Pulver/væske | 1.5 | Pulver: strontium-aluminium-fluoro-silikat glass Væske: DGMA, Aminopenta, M-1A-BSA (makromonomer) | 4 | 2 |
| Fuji PLUS | GC | Pulver/væske Kapsler | 2 | Pulver: aluminium-fluoro-silikat glass Væske: acetat/maleat kopolymerer; HEMA | 2.5 | 1 |
| PermaCem | DMG | Pasta/pasta | 2 | Barium-aluminium-fluoro-silikat glass BIS-GMA-metakrylat matrise | 1.5-2 | 1 |
| Principle* ProTec CEM | Dentsply Vivadent | Pulver/væske Pulver/væske | - 2 | - Pulver: Ba-Al-fluoro-silikat glass + ytterbium-trifluorid Væske: metakrylatmodifisert polykarboksylat; HEMA, DMA | 2.5 2 | 1 2 |
| Vitremer Cem | 3M Dental | Pulver/væske | 2 | Pulver : aluminium-fluoro-silikat glass Væske: metakrylatmodifisert polykarboksylat; HEMA | 10 | 1 |

* Introduksjon
i 1999

Sementtyper- hybrider



Sementtyper- polymere 2/3

| PRODUKT NAVN | PRODUSENT | HERDE -MEK. | FYLL- STOFF (W%) | FYLL- STØR. (μM) | LAG- RING (ÅR) | PLAST -BASIS | ARB. -TID (MIN) | STIVN. -TID (MIN) | FAR -GER | VISKOSITET |
|------------------|---------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 2bond2 | Hereaus Kulzer | K/L/D | | | | | | | 4 | 1 X (tixotrop) |
| Avanto | VOCO | K | 0 | - | 2 | B- P | 3 | 4 | 1 | 1 M |
| Bifix | VOCO | | | | | | | | | |
| C&B Cement | Bisco | K | 46 | 5 | 2 | B | 3-4 | 6-7 | 2 | 1 L |
| C&B-Metabond | Parkell | K | 0 | - | 2 K | P | 1 | 10 | 2 | 1 L |
| Cement-It! | Jeneric/Pentron | K | 68 | 1 | 2 K | B - D | 3 | 4 | 1 | 1 L – M |
| Choice Porcelain | Bisco | D | 80 | 6 | 2.5 | B - D | 5 | 7 | 10 P | 1 H |
| Veneer Syst. | | | | | | | | | | |
| Colorlogic | Ceramco | L/D | 65 | - | - | B | | | 4 P | M |
| Compolute | ESPE | D | 72 | - | - | D | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Dicor MGC | Dentsply/Caulk | D | 74 | 2-4 | 1 | B - D | 3-4 | 11 | 3 | 1 |
| Dual Cement | Ivoclar-Vivadent | D | 61 | 0.05 | 2 | D | 4-6 | 14-20 | 1 | 1 L |
| Duo Cement | Coltene/Whaledent | D | 71 | 0.5 | 0.5 | B | 4 | 8 | 1 | 1 L – M |
| Duo-Link | Bisco | D | 67 | 1 | 3 | B | 3.5 | 8 | 1 | 1 L – M |
| EnForce | Dentsply/Caulk | K/L/D | 66 | 1 | 1 | B - D | 3 | 6 | 6 | 1 |
| F-21 | VOCO | K | 0 | - | 2 | Pe | 3 | 4 | 1 | 2 L- M |
| FLC Vision | Mirage | K/L/D | 71 | 4 | 1 K | B - | 2 | 8 | 8 | L |
| Flexi-Flow | Essential Dental Syst. | K | 63 | 8 | 2 | B | 3.5 | 5 | 2 | 1 L |

Sementtyper- polymere 3/3

| PRODUKT NAVN | PRODUSENT | HERDE -MEK. | FYLL- STOFF (W%) | FYLL- STØR. (μM) | LAG- RING (ÅR) | PLAST -BASIS | ARB. -TID (MIN) | STIVN. -TID (MIN) | FAR -GER | VISKOSIT |
|---|------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------|---|
| G-Cera Porc. Veneer Bond | GC | L | - | - | - | - | - | 2 | 8 | M |
| Imperva Dual Resin Cement | Shofu Inc. | D | 77 | 3 | 2 | D | 0.5 | 7.5 | 3 | 1 |
| Insure | Cosmedent | K/L/D | 75 | 1.5 | 3 | B | 5 | 8-8.5 | 7+6 P | 2 L - M |
| Lute-It! | Jeneric/Pentron | L/D | 65 | 0.8 | K | B - D | 3.5 | 4.5 | 4 P | 1 L |
| Nexus | Kerr | L/D | 68 | 0.6 | 1.5 | B | 4 | 10 | 3 P | 2 M - H |
| Opal * sement | 3M | L/D | 82 | 1.4 | 3 | B - D | 3 | 6 | 7 | 1 |
| Panavia 21 | Kuraray | K | 77 | - | K | B | - | 1 | 3 | 1 L |
| Permalute | Ultradent | D | 70 | 1.5 | 2 | B | 5 | 6-8 | 6 | 1 |
| Scotchbond Resin Cement | 3M | L/D | 78 | 1.4 | 3 | B - D | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Sono-Cem | ESPE | D | 77 | 5 | 2 | B | 4 | 15 | 2 | 1 X (tixotro) |
| Twinlook | Heraeus Kulzer | D | 73 | 0.7 | 1 | B | 5 | 4.5 | 1 | 1 M |
| Ultra-Bond | Den-Mat | L/D | - | - | 1.2 | B | - | - | 9 | |
| Variolink II | Ivoclar-Vivadent | L/D | 73 | 1 | 1.5 | B | 4 | 15 | 5 P | 3 L - H - X |
| Variolink Ultra | Ivoclar-Vivadent | L/D | 78 | 1 | 2 | B | 3.5 | 15 | 1 | 1 X (tixotro) |
| *Forskjellige navn i Norden: DK: Opal porcelen sement N: Opal dual sement S: Opal polymer cement | | | D = Dual K= Kjemi L = Lys | | K= lagres kjølig | B:BIS-GMA D:Dimet- akrylat P:PMMA Pe:Polyester | | | P= Prøve- pasta | L =Lav H = Høy M=Medium X = Ekstra |

Fordeler med polymerbasert sement

- Forbedrede optiske egenskaper
- God binding mot etset emaljeoverflate
- God binding mot overflatebehandlet feltspatkeram
- God binding initialt mot dentin – usikker på lang sikt

Ulemper med polymerbasert sement

- Prepareringen kan ikke legges for langt subgingivalt. Det bør være emaljeprismer igjen for å oppnå akseptabel binding. Det blir også praktisk umulig å holde sementeringsoverflatene tørre og ikke-kontaminerte under alle trinnene i sementeringsfasen.
- Materialene som inngår i sementeringsprosessen er meget teknikkfølsomme.
- Det forutsettes at håndteringen av gingiva under sementeringsprosessen er varsom, så det ikke oppstår blødninger. Behovet for atraumatisk vevsbehandling forutsetter også at passformen på den temporære erstatningen er perfekt (så ikke det oppstår gingivitt under denne perioden).
- Kontakt mellom adhesivkomponenter (spesielt primeren) og gingiva bør forsøkes unngått.
- Cementoverskudd er vanskelig å oppdage og fjerne.
- Man må under sementeringssekvensen ha hjelp av en assistent, som må være trent i å blande og levere de ulike materialene i riktig rekkefølge.

Kjemi - konversjon av resinsement

| | Konversjon |
|-------------------|------------|
| Kjemiske herdende | 60% |
| Lysherdende | 30-80% |
| Dualherdende | 65-80% |
| Bare kjemisk | 30-50% |
| Bare lysherdet | 55-70% |

Parametre ved sementering av indirekte restaurering

Tann

Sement

Restaurering

Kjemi/
legering?

Overflatebearbeiding?

Overflatebehandling - polymer/keram

Kompositt

Krav: Ureagerte grupper på overflaten

Keram

1. Etsing
2. Silanisering umiddelbart
før sementering

Overflatebehandling - legering

Mål:

1. Kjemisk binding til oksider i metalloverflaten
2. Mikromekanisk feste

Edle metaller:

- sandblåsing
- silanisering
- fortinning
- "priming"

Uedle metaller :

- etsing med forskjellige syrer eller elektrokjemisk
- etsing med forskjellige syrer og silanisering
- sandblåsing og silanisering under høyt trykk (Rocatec, ESPE),
- sandblåsing og silanisering med varme (Kevloc AC, Silicoater Classic & MD, Siloc, Kulzer).

Klinisk veiledning

- *Det er ikke mulig å lage ett sett prosedyrer som gjelder for alle produkter.*
- *Det er meget viktig å følge produsentens anvisninger for den aktuelle sement.*
- *Prosedyrer som skal benyttes for ett produsentkonsept kan bare unntaksvis anvendes for andre produkter.*
- *Produkter fra ulike produsenter kan i liten grad brukes om hverandre på grunn av usikker kjemikompatibilitet mellom de ulike komponentene i sementeringssystemene.*

Klinisk veiledning - valg av sement

| <u>Restaurering</u> | <u>1. valg</u> | <u>2. valg</u> | <u>3. valg</u> |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gull | Zinkfosfat | GIC | EBA |
| Kompositt | Kompositt | Hybrid/GIC | |
| Konvensjonell keram | Kompositt | GIC | |
| Høy Al. keram* | Zinkfosfat/GIC | | |

* i hht. produsentens anbefalninger